



聚丙烯树脂（粉料）

生产企业	安庆分公司、中原、洛阳、广州、巴陵、燕山、长岭、上海石化、齐鲁、天津分公司、茂名分公司	
性能与用途	性质	1、本产品为无毒的白色粉状产品，相对密度为 0.90 ~ 0.91，熔点为 164 ~ 170。 2、本产品有优良的化学稳定性。它与绝大多数化学品接触几乎不发生作用，但在光、紫外线、热氧的存在的条件下会发生老化现象。 3、本产品是一种典型的热塑性塑料，易于加工成型，吸水性小，制品可在沸水中消毒。拉伸屈服强度一般可达 30 ~ 38 MPa，表面硬度大，弹性较好，耐磨性良好，介电性能优良，但冲击强度较低。
	用途	本产品主要用于制作编织袋、包装薄膜、捆扎材料，也可用于注塑挤出成型及钙塑制品，用于工业、农业和日常生活用品。
产品类别及牌号	薄膜类	<u>C1608</u> 、 <u>CP80M</u> 、 <u>CP80S</u> 、 <u>EP1X37F</u> 、 <u>EP3T46F-H</u> 、 <u>EP3T46F-L</u> 、 <u>EP3T46F-M</u> 、 <u>EP3T56F-H</u> 、 <u>EP3T56F-L</u> 、 <u>EP3T56F-M</u> 、 <u>F1002</u> 、 <u>F1002B</u> 、 <u>F280</u> 、 <u>F280M</u> 、 <u>F280S</u> 、 <u>F280S0</u> 、 <u>F280Z</u> 、 <u>F3002</u> 、 <u>F400-H</u> 、 <u>F800E</u> 、 <u>F800E(DF)</u> 、 <u>FC801</u> 、 <u>FC801M</u> 、 <u>FC801MX</u> 、 <u>JF300</u> 、 <u>T36F</u> 、 <u>X37F</u> 、 <u>X47F</u> 、 <u>YPF-3003</u> 、 <u>YPF-3008</u>
	窄带类	<u>CF501</u> 、 <u>F401</u> 、 <u>F501</u> 、 <u>N-T30S</u> 、 <u>S1003</u> 、 <u>S1004</u> 、 <u>T300(T30S)</u> 、 <u>T30S粉</u>
	挤出类	<u>F401粉</u>
	纤维类	<u>CS820</u> 、 <u>F30S</u> 、 <u>N-Z30S</u> 、 <u>S2040</u> 、 <u>S600</u> 、 <u>S700</u> 、 <u>S800</u> 、 <u>S800-1</u> 、 <u>S900</u> 、 <u>Y1200(F30S)</u> 、 <u>Y1600</u> 、 <u>Y2000</u> 、 <u>Y2600(Z30S)</u> 、 <u>Y2600T</u> 、 <u>Y3000(H30S)</u> 、 <u>Y600</u> 、 <u>YS830</u> 、 <u>YS835</u> 、 <u>Z30S</u>
	注塑类	<u>B4808</u> 、 <u>B4901</u> 、 <u>B4902</u> 、 <u>B4908</u> 、 <u>CJS700</u> 、 <u>EPC30G</u> 、 <u>EPC30R-H</u> 、 <u>EPS30R</u> 、 <u>EPS30RA</u> 、 <u>EPS30R粉</u> 、 <u>GM1600E</u> 、 <u>GM160E</u> 、 <u>HHP3</u> 、 <u>HHP4</u> 、 <u>HHP5</u> 、 <u>J340</u> 、 <u>J501</u> 、 <u>J600</u> 、 <u>J641</u> 、 <u>J820G</u> 、 <u>K1003</u> 、 <u>K1005</u> 、 <u>K1008</u> 、 <u>K1712</u> 、 <u>K4818</u> 、 <u>K4912</u> 、 <u>K6606</u> 、 <u>K7003</u> 、 <u>K7005</u> 、 <u>K7008</u> 、 <u>K7015</u> 、 <u>K7026</u> 、 <u>K7708</u> 、 <u>K7726</u> 、 <u>K7735</u> 、 <u>K7760</u> 、 <u>K8001</u> 、 <u>K8003</u> 、 <u>K8301</u> 、 <u>K8303</u> 、 <u>K9015</u> 、 <u>K9020</u> 、 <u>K9035</u> 、 <u>K9920</u> 、 <u>K9927</u> 、 <u>K9935</u> 、 <u>M1100</u> 、 <u>M1200E</u> 、 <u>M1600</u> 、 <u>M180</u> 、 <u>M180R</u> 、 <u>M2101R(HHP1)</u> 、 <u>M250E</u> 、 <u>M2600</u> 、 <u>M2600R</u> 、 <u>M300</u> 、 <u>M3000R</u> 、 <u>M3500R</u> 、 <u>M350R(EPT30R)</u> 、 <u>M3700C(H23G)</u> 、 <u>M450E</u> 、 <u>M500</u> 、 <u>M500R</u> 、 <u>M700</u> 、 <u>M700R(EPC30R)</u> 、 <u>M800E</u> 、 <u>M800HS</u> 、 <u>MPMP160</u> 、 <u>SP179</u> 、 <u>T30G</u>
管材	<u>4220</u> 、 <u>4240</u> 、 <u>B8101</u> 、 <u>C180</u>	

郑重声明：

- 1、未经本网站同意，任何人不得将本文件上传或转载到任何网页，也不得将本文件内容以任何书面形式出版和用作经营宣传。
- 2、本文件所含信息仅限于所指产品而非与任何其他产品或材料结合使用的信息，且该信息是基于收集之日我们认为可靠的数据，我们不以任何方式保证所描述产品的适用性，任何特定的用途及其准确性、可靠性或完整性。中国石化也不保证其典型（或其它）数值。我们明确声明将不对任何人使用或依赖本文件所含任何信息直接或间接产生的任何损失、损害或伤害负有责任。使用者将对应用此产品所产生的一切后果自负全部责任。
- 3、该文件仅为对产品的描述性说明，实际产品的各项详细指标以出厂产品为准。
- 4、本声明和文件中的“我们”、“中国石化”包括中国石油化工股份有限公司及其任何一家或一家以上分公司或它们直接或间接管理的任何关联公司。
- 5、中国石油化工股份有限公司（CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION）、中国石化（SINOPEC）、中国石化的徽标设计均为中国石油化工股份有限公司的商标。

安全及运输

- 1、本品采用内衬塑料薄膜的聚丙烯编制袋包装。包装袋上应有以下标识：产品名称、产品标准编号、商标、产品牌号、批号、生产日期、生产厂名、厂址等。
- 2、本产品应在室温条件下，贮存于干燥通风的仓库中，不得露天存放，不得有阳光直射和雨水淋。仓库内应有消防设施，并保持清洁。
- 3、运输时不得与沙土、水泥、煤炭、金属等杂物混装，更不能与易燃易爆品混装。在装卸过程中严禁使用铁钩等锐利工具。

联系方式

010-51586993 021-52385136/52385135 020-22389541/22389532

应用领域

- 农用
- 器具
- 汽车制造
- 建筑
- 包装
- 塑料和橡胶制品
- 纺织
- 编织袋

郑重声明：

- 1、未经本网站同意，任何人不得将本文件上传或转载到任何网页，也不得将本文件内容以任何书面形式出版和用作经营宣传。
- 2、本文件所含信息仅限于所指产品而非与任何其他产品或材料结合使用的信息，且该信息是基于收集之日我们认为可靠的数据，我们不以任何方式保证所描述产品的适用性，任何特定的用途及其准确性、可靠性或完整性。中国石化也不保证其典型（或其它）数值。我们明确声明将不对任何人使用或依赖本文件所含任何信息直接或间接产生的任何损失、损害或伤害负有责任。使用者将对应用此产品所产生的一切后果自负全部责任。
- 3、该文件仅为对产品的描述性说明，实际产品的各项详细指标以出厂产品为准。
- 4、本声明和文件中的“我们”、“中国石化”包括中国石油化工股份有限公司及其任何一家或一家以上分公司或它们直接或间接管理的任何关联公司。
- 5、中国石油化工股份有限公司（CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION）、中国石化（SINOPEC）、中国石化的徽标设计均为中国石油化工股份有限公司的商标。